

COMPOSIT

COMPOSIT

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ШИН
ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ**






Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Экотекс	1579	Цех+улица	Дневные смены	7	13,33





Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
КФТТ	241	Цех+улица	Дневные смены	2,5	4,76






Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Экопол	153	Помойка	Дневные смены	2,5	4,76
			Дневные смены	7	13,33






Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Фос Агро Курск	427	Цех+улица	Дневные смены	1	1,90





Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Стройгигант	183	Цех+улица	Дневные смены	1,5	2,86





Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Бизнес Центр	106	Цех	Дневные смены	1	1,90
	265	Цех+улица	Круглосуточно	4	7,62





Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Composit	1788	Цех+улица	Круглосуточно	10	19,05





Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Шина Composit	1279	Цех+улица	Круглосуточно	14	26,67
Шина конкурента				17,5	33,33



Шина Composit

Шина конкурента



Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Composit	1467	Цех+улица	Круглосуточно	6,5	16,67





Компания	Пробег, м/ч	Условия эксплуатации	Режим	Износ протектора, мм	Износ протектора, %
Composit	1659	Цех+улица	Круглосуточно	19	36,19

